

Karta techniczna

Pianka montażowa pistoletowa wielosezonowa 820g 750 ml



Pianka montażowa pistoletowa to wysokiej jakości, jednoskładnikowa pianka poliuretanowa utwardzana pod wpływem wilgoci. Przeznaczona do precyzyjnej aplikacji za pomocą pistoletu dozującego, co zapewnia optymalną kontrolę nad strumieniem oraz oszczędne wykorzystanie produktu. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do większości materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła, drewno, metal, PVC i polistyren.

Zastosowanie:

- Montaż i uszczelnianie okien oraz drzwi.
- Wypełnianie szczelin, pęknięć i przepustów instalacyjnych.
- Izolacja termiczna i akustyczna w budownictwie.
- Klejenie elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych.
- Wypełnianie pustych przestrzeni wokół rur i przewodów.

Dane techniczne:

Baza chemiczna:	Poliuretan
Utwardzanie:	Wilgoć
Gęstość kg/m ³ :	20 ± 3 kg/m ³
Tworzenie naskórka:	5-6 min.
Gotowy do cięcia po min.:	25 min. ± 15%
Odporność na temperatury:	-30°C do +80°C (utwardzona)
Wydajność:	do 45 l Podana wydajność jest wartością maksymalną, osiągalną w optymalnych warunkach aplikacji.
Kolor	jasno żółty
Klasa reakcji na ogień	B3 Według DIN 4102

Karta techniczna

Pianka montażowa pistoletowa wielosezonowa 820g 750 ml

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża:

- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu oraz luźnych fragmentów.
- W przypadku chłonnych podłoży, takich jak beton czy cegła, zaleca się lekkie zwilżenie wodą w celu przyspieszenia utwardzania pianki.

2. Przygotowanie puszki:

- Przed użyciem ogrzej puszkę do temperatury pokojowej (optymalnie +20°C).
- Jeśli puszka jest zbyt zimna, umieść ją w letniej wodzie na kilka minut.
- Energicznie wstrząśnij puszką przez około 30 sekund, aby dokładnie wymieszać zawartość.

3. Montaż puszki na pistolecie:

- Odkręć ochronną nasadkę z zaworu puszki.
- Trzymając puszkę w pozycji pionowej, nakręć ją na pistolet dozujący, upewniając się, że jest dobrze zamocowana.

4. Aplikacja pianki:

- Przed rozpoczęciem aplikacji dostosuj pokrętło regulacji pistoletu, aby kontrolować przepływ pianki.
- Trzymając pistolet z zamocowaną puszką w pozycji odwróconej (zaworem do dołu), aplikuj piankę, naciskając spust pistoletu.
- Wypełniaj szczeliny od dołu do góry, zapędniając je w około 50% ich objętości, ponieważ pianka zwiększa swoją objętość podczas utwardzania.
- W przypadku większych szczelin aplikuj piankę warstwami, czekając między kolejnymi warstwami na utwardzenie poprzedniej i zwilżając ją lekko wodą.

Po zakończeniu aplikacji:

- Pozostaw piankę do utwardzenia na około 30 minut (czas może się różnić w zależności od warunków otoczenia).
- Po pełnym utwardzeniu usuń nadmiar pianki za pomocą noża.

Czyszczenie narzędzi:

- Świeże zabrudzenia oraz pistolet należy czyścić dedykowanym **Grafen Professional Czyścik** do pian i pistoletów.

Przechowywanie i trwałość

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.

Termin przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pozycji pionowej.

Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Podczas aplikacji stosować rękawice ochronne i okulary. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem.

Zgodność z normami

Produkt spełnia wymagania norm budowlanych oraz posiada niezbędne atesty potwierdzające jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania.